

# SIGLO<sup>®</sup>

PRODUCTOS PARA MADERA

## LACA SEMIMATE PARA MADERA E-6908

ACABADOS TERSOS Y DURABLES CON LIGERO BRILLO



NITROCELULOSA

La LACA DE NITROCELULOSA SEMI-MATE E-6908 se puede aplicar sobre cualquier tipo de madera para lograr una excelente apariencia con un acabado transparente. Tiene un buen rendimiento, secado rápido y se aplica de forma sencilla y económica, dando a los muebles gran durabilidad.

- Acabado semi mate
- Secado rápido
- Fácil aplicación
- Buen rendimiento
- Gran durabilidad



Seca en 10 min.



PRESENTACIONES:



**PRISA<sup>®</sup>**  
PINTA BIEN TU VIDA



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Línea Maderas

|   |  |                  |  |  |
|---|--|------------------|--|--|
| TIPO  | NITROCELULOSA  | RENDIMIENTO      | 7.5 M <sup>2</sup> /L                      | PRESENTACIONES   |
| ACABADO   | • SEMI MATE •  | VISCOSIDAD       | Promedio<br>70 ku a 25°C                   | 200L - 19L - 4L  |
| COLORES   | TRANSPARENTE   | SÓLIDOS EN PESO: | 26.5% (mínimo)                             | TIEMPO DE SECADO   |
| % SOLVENTES   | 50% Solvente thinner 5<br>(2 partes de laca,<br>1 parte T-5) | DENSIDAD         | 0.940 (+/- 0.005)<br>grs/cm <sup>3</sup> . | Al tacto: de 5 a 10 minutos<br>Secado duro: 1 hora.      |
| <b>RENDIMIENTO TEÓRICO</b><br>Hasta 7.5 mt <sup>2</sup> /L a 1 mils. (equivalente a 2 manos con equipo de baja presión) |  |                  |  | <b>BRILLO</b><br>18° (medido a 60°) y 58° (medido a 85°) |

### DESCRIPCIÓN

La LACA PARA MADERA STD SEMI-MATE BV 50 E-6908, que proporciona a la madera un acabado semi-mate y terso. Esta laca para madera le ofrece un buen rendimiento, deja un acabado semi mate al aplicarlo sobre madera, su aplicación se realiza de forma fácil, rápida y económica, posee un secado relativamente rápido y proporciona una excelente apariencia y gran durabilidad. Se puede aplicar sobre cualquier tipo de mueble u objetos de madera, se recomienda para cuando se desea lograr un acabado semi mate, muy transparente y terso. Aplique sobre una superficie previamente sellada y tersa para lograr los mejores acabados.

### APLICACIÓN



**EQUIPO PISTOLA PULVERIZADORA**  
50% de Thinner # 5 para aplicaciones a baja presión.

Se aplica con pistola pulverizadora con equipo de baja o alta presión e incluso con equipo airless, aplique la primer mano delgada, deje secar 10 minutos y luego aplique una mano normales dejando secar al menos por 15 minutos antes de manipular la pieza.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La madera debe estar completamente limpia, seca y libre de cualquier mancha de aceite o grasa. Resane y lije con grado fino hasta obtener la tersura deseada, aplique mancha o tinta al solvente si desea cambiar el color de la madera y verifique que cualquier colorante esté completamente seco antes de aplicar el sellador SIGLO® de su preferencia, aplique el sellador seleccionado de 2 a 3 manos. Una buena opción son los selladores para Madera 1276 ó 1277.

### NOTAS:

- Siempre limpie su equipo con thinner después de realizar la aplicación.
- Aplique en lugares con ventilación adecuada, lejos del fuego y fuentes de electricidad.
- Agregue hasta un 5% de Retardador 6060 Siglo en caso de humedad ambiente alta o temperatura mayor a 30°C.

### PREPARACIÓN DE PRODUCTO


#### MEZCLA

Mezclar bien el contenido haciendo movimientos circulares desde el fondo del envase hacia afuera hasta que no haya asentamientos y el color se aprecie uniforme.



#### DILUCIÓN

Para facilitar su manejo, agregar thinner de acuerdo al equipo de aplicación que utilizarás.



Incorpore perfectamente con una pala de madera o metálica hasta homogeneizar sus componentes. Diluya para aplicar usando 2 partes de Laca Semimate BV-50 por 1 de Thinner 5 (1 litro de laca por 0.5 litro de Solvente) filtre con cono colador antes de aplicar.

### PRECAUCIONES

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

• **PRECAUCIÓN!**, producto inflamable manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. • Prohibida su venta a menores de edad. • No se deje al alcance de los niños. • En caso de ingestión, no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. • Evite el contacto directo. • Aplique en espacios con ventilación adecuada. • Prohibido utilizar este producto en la elaboración, acabado o impresión de juguetes, objetos susceptibles de llevarse a la boca, de artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños, así como en la pintura de interiores de casas habitación, áreas de juegos infantiles, escuelas y guarderías. • Cierre bien el envase después de cada uso. • Contiene compuestos de plomo, disolventes y sustancias tóxicas cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la salud.